

<i>ST - 07</i>	<i>Roboty malarskie</i>	<i>1</i>
----------------	-------------------------	----------

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 07

ROBOTY MALARSKIE

<i>Remont budynku socjalnego w Wierzbicy Dolnej Nr 54 działka Nr 243 k.m.1 Gmina Wotczyn</i>	
--	--

ST - 07	Roboty malarskie	2
---------	------------------	---

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „**Remont budynku socjalnego w Wierzbicy Dolnej Nr 54 działka Nr 243 k.m. 1 Gmina Wołczyn**”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich w obiekcie.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY.

2.1. Rozcieńczalniki

W zależności od rodzaju farby należy stosować:

- rozcieńczalniki uniwersalne do farb i emalii olejnych,
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb.

Rozcieńczalniki powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.2. Farby budowlane gotowe.

2.2.1. Wymagania ogólne.

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych..

2.2.2. Farby olejne i ftalowe.

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajność - 6-8 m²/dm³
- czas schnięcia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajność - 6-10 m²/dm³

2.2.3 Farby emulsyjne i akrylowe wewnętrzne

Na tynkach wewnętrznych stosować farby emulsyjne i akrylowe dopuszczone do malowania wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi

2.2.3. Farby mineralne wytwarzane fabrycznie zewnętrzne.

Na tynkach zewnętrznych należy stosować farby mineralne wysokoparoprzepuszczalne zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

3. SPRZĘT.

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych.

Do oczyszczania elementów stalowych należy używać szczotek stalowych.

4. TRANSPORT.

Farby należy transportować zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Transport farb może odbywać się tylko w opakowaniach zabezpieczającym przed wpływami czynników atmosferycznych. Temperatura transportowania i składowania powinna wynosić od 5 do 25 °C.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Wymagania ogólne

Przy malowaniu powierzchni zewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.

Remont budynku socjalnego w Wierzbicy Dolnej Nr 54 działka Nr 243 k.m.1 Gmina Wołczyn	
--	--

ST - 07	Roboty malarskie	3
---------	------------------	---

5.2. Przygotowanie podłoży metalowych.

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

5.3. Gruntowanie elementów metalowych.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie stosuje się odpowiednie farby podkładowe.

5.4. Wykonywania powłok malarskich elementów metalowych.

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nie należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.

5.5. Przygotowanie podłoży z tynków.

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą czysto wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą wapienną.

5.6. Gruntowanie podłoży z tynków.

Przy malowaniu farbami mineralnymi do gruntowania stosować podkład tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5.

5.7. Wykonywania powłok malarskich podłoży z tynków.

Powłoki z farb mineralnych i akrylowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

6. KONTROLA JAKOŚCI.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- sprawdzenie wsiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
- sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania nie wcześniej niż po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawcy wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

Remont budynku socjalnego w Wierzbicy Dolnej Nr 54 działka Nr 243 k.m.1 Gmina Wołczyn	
--	--

ST - 07	Roboty malarskie	4
---------	------------------	---

7. OBMIAR ROBÓT.

Ilości robót malarskich elementów metalowych oblicza się w metrach kwadratowych [m²] powierzchni malowanych w ich rozwinięciu oraz w mb w przypadku rur.

Ilość robót malarskich podłóży z tynków obmierza się w metrach kwadratowych [m²] powierzchni malowanych wraz z przygotowaniem powierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiającego. Zamawiający określił sposób odbiorów lub odbioru w SIWZ do udzielenia zamówienia publicznego.

8.1. Odbiór podłóży

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłóży materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłóże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. i pkt. 5.5.

8.2. Odbiór robót malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnie malowane do powłok o dobrej jakości wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłóży polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłóży.

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotką lub szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych warunków Zamówienia Zamawiającego. Zamawiający określił sposób płatności w SIWZ do udzielenia zamówienia publicznego.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

9.1.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

- przygotowanie podłóży,
- dostarczenie materiałów,
- oczyszczenie podłóży,
- odtłuszczenie podłóży,
- gruntowanie,
- wykonanie malatur,
- mycie po robotach malarskich,
- roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robót podstawowych, w tym m.in. roboty zabezpieczające, rusztowania itp.,
- wywóz i utylizację gruzu i odpadów wraz z opłatami,
- konieczne naprawy,
- dla podłóży malowanych farbami mineralnymi – przygotowanie podłóży poprzez wykonanie gładzi z tynku III kat.,
- przeprowadzenie niezbędnych badań i gromadzenie wyników przeprowadzonych badań.

<i>ST - 07</i>	<i>Roboty malarskie</i>	5
----------------	-------------------------	---

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-C 81901:2002	Farby olejne i alkaidowe
PN-C-81906:2003	Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-C-81907:2003	Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe
PN-C-81921:2004	Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

<i>Remont budynku socjalnego w Wierzbicy Dolnej Nr 54 działka Nr 243 k.m.1 Gmina Wołczyn</i>	
--	--